



**Massivpapp**  
**Id./nr.: PS03075**  
 Utarb.: O.H.Pedersen  
 Dato: 2021-05-07 ohp  
 Rev.:

# Produktspesifikasjon

Kvalitetsspesifikasjon – Beskrivelse - Dokumentasjon

## Produkt: Arkivboks A4 110 mm

Produsent: Glomma Papp A/S

- Massivpapp er flere lag papir som er limt sammen til ønsket tykkelse.
- Basen er av resirkulert fiber (OCC) og benyttet lim er PVA basert

Vare nr.	Stans nr.	Konstr. kode	Trykk nr.	Dim. m.m. (lxbxh)	Vekt kg
213768900	554250	2160	-	315x110x255	0,273

Material andeler %	Kode	RS-fiber	Ny fiber	Pe	Lim
1,1 m.m. Brun Brun	M6498	89,5	7,0	0	3,5

Material egenskaper	Flatevekt g/m <sup>2</sup>	Tykkelse m.m.	Kantstyrke kN/m	Spr.styrke kPa	pH
11BB (m6498)	820	1,1 +/- 0,1	≥ 10,7	≥ 10,7	≥ 7,3
Metode	ISO 536	ISO 3034	ISO 3037	ISO 2759	ISO 6588-1

ISO 186 "Sampling to determine average quality" ISO 187 "Standard atmosphere for conditioning and testing ....."

- Fiberprodukter er noe dimensjon instabile og påvirkes av forandringer i de klimatiske forhold.

## Miljø og produksikkerhet

Bestanddel: <b>Trefiber</b> (> 90 % og vann ca. 7 %) Resirkulering: EN 13430.		
Våre leverandører bekrefter bærekraftig skogbruk og Glomma Papp samsvarer i ht FSC-STD-40-004v3	FSC: Forest Stewardship Council PEFC: The Pan European Forest Certification GPs Certificate: DNV-COC-001719	
Våre leverandører bekrefter tilpassing til statlig miljøkrav og benytter ikke skadelige eller farlige stoff i prosesser.	ECF: Elemental Chlorine Free TCF: Totally Chlorine Free PFAS: Benyttes ikke.	
Alle kvaliteter er kodet for sporbarhet og i ht angitte material egenskaper.	GMP: Commission Regulation No. 2023/2006	
Standardiserte og tilpassede konstruksjoner	FEFCO : International Fibreboard Case Code	
Eskene kan gjenbrukes, fibrene gjenvinnes for resirkulering og materialet er biologisk nedbrytbart.	Member of the Green Point Norway (member no. 912 014 177) Packaging and Packaging Waste Directive 94/62/EC.	
Glomma Papp er sertifisert for ISO 9001:2008.	Certificate no. 95-OSL-AQ-6015	

- **Pallens etikett angir sporbarhet til produksjons ordre nr.**
- **Palletering: Beskyttes ved behov med egnet barrieremateriale.**
- **Anbefalt lagring: 23 °C (0-30) og 50 % RH\* (30 – 70) %.**